



FICHA TÉCNICA
INHIBIDORES DE CORROSIÓN

ZINC-IT

Galvanizador Mate al frío, >93% Zinc, Americano

INHIBIDORES DE CORROSIÓN



CÓDIGO	Nº HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
18501	18412	13oz.	12

Descripción general: Revestimiento de alto rendimiento de >93% de zinc puro que se une electroquímicamente a los metales ferrosos para formar una célula galvánica. Combate activamente el óxido y la corrosión. Utilízelo como retoque de revestimientos galvanizados dañados.

- Excelente retoque para recubrimientos galvanizados dañados.
- Protege el metal base incluso cuando está rayado, desgastado o abollado.
- Seca al tacto en 20 minutos, no queda pegajoso
- Protección en exteriores de 1 a 2 años



Aplicaciones: Ideal para retoques anticorrosivos de alto brillo en estructuras, barandas y maquinaria expuesta. Perfecto para mantenimiento industrial, construcción y sector automotriz, residuos, pasarelas, y barandales de seguridad.





FICHA TÉCNICA

INHIBIDORES DE CORROSIÓN

Presentación de producto:

Recubrimiento de alto rendimiento con >93% de zinc puro que se une electroquímicamente a los metales ferrosos para formar una celda galvánica. Combate activamente el óxido y la corrosión. Se utiliza como retoque para recubrimientos galvanizados dañados. Seca rápidamente. Protección en exteriores: 1-2 años. Cumple con la norma ASTM A780.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 oz.
Descripción de uso:	Inhibidor anticorrosivo
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	13 oz.
Peso Bruto:	16 oz.
Dimensiones de unidad:	7.75alto x 2.63ancho x 2.63diámetro " (plg.)
Unidades por caja:	12
Cajas por tarima:	133
Dimensiones por caja:	8.69alto x 8.44ancho x 11.31largo " (plg.)
Aspecto:	Líquido gris oscuro
Tipo de base:	Acrílico
Punto de inflamación (F):	-2°F
Punto de inflamación (C):	-19°C
Flammability Class - CPSC:	Extremadamente inflamable
Gravedad específica:	0.77 to 0.85
Seguro con plásticos:	Sí
Recubrimiento:	Acabado mate, seco y gris
Espesor de recubrimiento:	2 to 3 Mils
Propulsor:	Hidrocarburo
Nivel de flamabilidad:	III
Número de especificación militar:	Mil-P-21035B, Mil-P-26915, Mil-P-46105, ASTM A780
Nombre propio de embarque (DOT):	Aerosoles, inflamable, cantidad limitada
Temperatura de trabajo (F):	130°F (Continuo) / 150°F (Intermitente)
Temperatura de trabajo (C):	54.4°C (Continuo) / 65.6°C (Intermitente)
% COV:	No aplicable
Categoría COV:	Recubrimiento en aerosol: recubrimiento metálico