



FICHA TÉCNICA
INHIBIDORES DE CORROSIÓN

BRIGHT ZINC-IT

Galvanizador Brillante al frío, >65% Zinc, Americano

INHIBIDORES DE CORROSIÓN



CÓDIGO	Nº HEREDADO	PESO NETO	UNIDAD POR CAJA
04961	18414	13oz.	12

Descripción general: Recubrimiento de zinc de sacrificio a base de acrílico que protege los metales ferrosos contra la oxidación. Forma una recubierta entre el ambiente y el metal base para prevenir la formación y propagación del óxido y la corrosión. Cumple con los requisitos de la norma ASTM International A780.

- Recomendado para retoques y reparación de superficies galvanizadas por inmersión en caliente con acabado brillante.
- Secado rápido; seca al tacto en 20 minutos.
- Protege el metal base incluso cuando la capa se raya o se desgasta por abrasión.



Aplicaciones: En roscas, bordes expuestos, fijaciones, conductos, flejes, soldaduras, vallas, barandales, rejillas, postes eléctricos, carcasas para paneles de interruptores, canaletas de lluvia, señales, puertas, remolques, contenedores de residuos, pasarelas, y barandales de seguridad.





FICHA TÉCNICA

INHIBIDORES DE CORROSIÓN

Presentación de producto:

Recubrimiento acrílico con zinc de sacrificio que protege metales ferrosos contra la corrosión y oxidación. Ideal para retoques de galvanizado en caliente con acabado brillante y secado rápido en 20 minutos. Cumple con la norma ASTM A780 y protege incluso ante rayaduras o abrasión.

Descripción del empaque:	Aerosol de 16 oz.
Descripción de uso:	Inhibidor anticorrosivo (alto desempeño)
Marca:	CRC Industries
Contenido Neto:	13 oz.
Peso Bruto:	16 oz.
Dimensiones de unidad:	7.75alto x 2.63ancho x 2.63diámetro " (plg.)
Unidades por caja:	12
Cajas por tarima:	133
Dimensiones por caja:	8.68alto x 5.62ancho x 11.31largo " (plg.)
Aspecto:	Líquido gris
Tipo de base:	Styrenated-epoxy
Punto de inflamación (F):	-2.2°F
Punto de inflamación (C):	-19°C
Flammability Class - CPSC:	Extremadamente inflamable
Gravedad específica:	0.98 a 1.01
Seguro con plásticos:	No
Recubrimiento:	Acabado seco, gris y brillante
Espesor de recubrimiento:	1.5 to 3 Mils
Evaporación:	Rápido
Fuerza dieléctrica:	Conductor
Propulsor:	Hidrocarburo
Nivel de flamabilidad:	III
Nombre propio de embarque (DOT):	Aerosoles, inflamable, cantidad limitada
% COV:	No aplicable
Categoría COV:	Recubrimiento en aerosol: Recubrimiento metálico
Temperatura de trabajo (F):	No determinado
Temperatura de trabajo (C):	No determinado